

DecoDer

decor line by DERUFA

Фактурные покрытия Calcestruzzo

Технология нанесения методом «Протяжки»



Загрунтуйте поверхность «Rugoso Muro». Для экономии материала используйте короткошерстный валик.



Равномерно нанесите «Calcestruzzo» на поверхность минимально возможным слоем.



Как следует выровняйте материал в технике «шпатлевания».



После высыхания первого слоя (примерно через 8 часов) нанесите второй слой толщиной 1-2 мм.




Возьмите специальную щетку.



Не дожидаясь высыхания второго слоя, выполните вертикальные протяжки.

DecoDer

decor line by DERUFA



По мокрому, пригладьте
неровности материала
венцианской кельмой.



Нанесите на высохшую
поверхность,
заколерованный в белый
цвет гель «Lucido».



Сразу, по мокрому,
удалите излишки геля
резиновым скребком.



Поверхность готова.